

Piling (método Martindale – 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000	(Valores aceitos: 4 ou 5)
LAUDOS: PATCH TERMOCOLANTE	
Análise Qualitativa e Quantitativa - AATCC 20:2021 e AATCC 20A:2021	(Composição aceita: 100% poliéster)
Gramatura:- ABNT NBR 10591:2008	(Valor aceito: 300g/m ²)
Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010	(Valores aceitos de migração igual ou acima de 4)
Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019	(Valores aceitos de migração igual ou acima de 4)
Solidez da Cor à Água - ABNT NBR ISO 105-E01:2014	(Valores aceitos de migração igual ou acima de 4)